



Información Técnica

MULTIGRADO NIVEL DE CALIDAD API: SN - CI-4 - SL- SLCF - CK-4 Es un lubricante antidesgaste desarrollado con un paquete de última generación de aditivos, satisfaciendo así todas las exigencias de cualquier fabricante de vehículos y maquinaria (plantas eléctricas) tanto diesel como gasolina.

El siguiente rendimiento se puede lograr con las formulaciones:

API CI-4/SL, SJ
Mack EO - M+
ACEA E7 -08
MB 228.2/3
MTU Type 2
MAN M3275
Renault RLD-2
Volvo VDS-3
Cummins CES 20076/77/78



Características

- ◆ Su condición de aceite multigrado facilita el arranque en frío y protege el motor a altas temperaturas.
- ◆ Mantiene limpio el motor.
- ◆ Mayor control de los subproductos de la combustión.
- ◆ Su formulación incrementa el rendimiento del combustible.

MÉTODO	UNIDAD	PROPIEDADES	5W30	5W40	10W30	10W40	15W40	15W50	20W50	25W60	10W40	15W40
Clasificación SAE			5W30	5W40	10W30	10W40	15W40	15W50	20W50	25W60	10W40	15W40
Nivel de calidad API			SN	CI-4	SL	CI-4	CI-4	SL	SN	SLCF	CK-4	CK-4
ASTM D445	cSt	Viscosidad Cinemática @ 40°C	60,5	95	70,0	92,2	110,2	180	140	221	92,2	110,2
ASTM D445	cSt	Viscosidad Cinemática @ 100°C	10,5	14,00	10,5	12,9	14,00	18,00	18,00	26,8	12,9	14,00
ASTM D2270	-	Índice de viscosidad	161	150	137	138	128	125	145	130	138	128
ASTM D4052	KG/L	Densidad @ 15°C	0,856	0,89	0,857	0,861	0,89	0,89	0,89	0,89	0,861	0,89
ASTM D97	°C	Punto de Fluidez	-45	-26	-26	-35	-26	-25	-32	-32	-35	-26
ASTM D92	°C	Punto de Inflamación	240	2120	218	240	220	220	225	225	240	220
ASTM D892	ML/ML	Formación de espuma secuencia 1	5/0	5/0	5/0	5/0	8/0	8/0	8/0	8/0	5/0	8/0
ASTM D893	ML/ML	Formación de espuma secuencia 2	20/0	20/0	20/0	20/0	15/0	40/0	40/0	40/0	20/0	15/0
ASTM D894	ML/ML	Formación de espuma secuencia 3	5/0	5/0	5/0	5/0	8/0	8/0	8/0	8/0	5/0	8/0
ASTM D130	-	Corrosión en lámina de cobre	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A
ASTM D2896	MG KOH/G	TBN	8	10	8	10	10	7	7	7	10	10

*Las temperaturas de uso indicadas y demás valores son orientativos que dependen de la composición del lubricante, de la aplicación prevista y de la técnica de aplicación.



¿Quieres que te visite un Asesor?

Would you like to schedule a visit from **Technical Advisor?**



ventas@extremewelds.com

www.extremewelds.com

Asesor / Technical Advisor:

Manufactured in U.S.A. for

